







Rundstahlketten, **Güteklasse 4**, zur Verwendung in Feuerverzinkereien.
Die Tragfähigkeitsangaben berücksichtigen die Einsatztemperaturen bis max 475° C der Kette im Zinkbad.

Tragfähigkeit in kg				Tragfähigkeit in kg beim Schnürgang			
Kettennenn- dicke (mm)	Einzelstrang 	Doppelstrang mit Neigungswinkeln		Kettennenn- dicke (mm)	Einzelstrang 	Doppelstrang mit Neigungswinkeln	
		von 0° bis 45° 	von 45° bis 60° 			von 0° bis 45° 	von 45° bis 60° 
8	500	700	500	8	400	550	400
10	800	1100	800	10	640	900	640
13	1300	1800	1300	13	1000	1400	1000
16	2000	2800	2000	16	1600	2240	1600
18	2500	3500	2500	18	2000	2800	2000
20	3150	4400	3150	20	2500	3500	2500
23	4000	5600	4000	23	3200	4500	3200
26	5300	7400	5300	26	4200	5900	4200
28	6300	8800	6300	28	5000	7000	5000
32	8000	11200	8000	32	6400	9000	6400
36	10000	14000	10000	36	8000	11200	8000